



SPECTRA 615 C

Den keramikbaserade filmen Spectra 615 C som bygger på de senaste tekniska framstegen skyddar mot UV-strålar och värmen från solen samtidigt som den förblir genomskinlig. Med en total tjocklek på 180µ utgör Spectra 615 C dessutom ett smart skydd mot carjacking.



Garanti från SOLAR SCREEN®
15 ANS



Förvaring från -5°C till +40°C
3 ANS



Norm REACH RoHS
RESPEKTERAD

BREDDER ATT VÄLJA MELLAN:

↔ **152 cm**

TEKNISK INFORMATION


Informationen baserat på en film installerad på ett klart glas på 3 mm. (* På tvåglasfönster 4-16-4)

Överföring av UV-strålning	<1 %
Överföring av dagsljus	85 %
Reflektion av dagsljus utomhus	7 %
Reflektion av dagsljus inomhus	7 %
Solenergin totalt reflekterad	32 %
Solenergi totalt reflekterad 2*	28 %
Solförhållande :	
Reflektion av solenergin	9 %
Absorption av solenergin	58 %
Överföring av solenergin	33 %
Minskning av det starka solljuset	13 %
Värde "g"	0.69
Värde 'u'	5.08
Infraröd reflektion (760-2500 nm)	68.00%
Skuggningskoefficient	0.6
Installationstyp : Interiör	
Längd på rullen	30,5 m
Sammansättning film	PET
Tjocklek	180 µ

Färg från utsidan : NEUTRAL

KONSTRUKTION

1. "hårt" lager som motstår "löpande" repor vilket borgar för god hållbarhet och enkelt underhåll vid fönsterputsning
2. polyester av hög optisk kvalitet med keramiska nanopartiklar
3. lim
4. säkerhetspolyester 100µ av hög optisk kvalitet
5. förstärkt PS-lim som förstärker filmens elasticitet om glaset skulle utsättas för slag, polymeriserar med glaset inom 30 dagar
6. skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats



UNDERHÅLLSINFORMATION

Såpbaserad lösning (art. sun pose 0808 eller film på 0805), rengörs ej under den första månaden, sätt inga dekaler eller något annat lim på filmen.

Information och foton tillhandahålls endast i informationssyfte och Solar Screen® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen i deras filmer. Se våra garantivillkor.

INSTALLATIONSÅD

Vertikal position och för en normal glasyta*

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	!
Tonat reflekterande enkelglas	✓
Klart tvåglasfönster	✓
Tonat tvåglasfönster	!
Tonat reflekterande tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster gas	✗
Klart tvåglasfönster stadip ext.	!
Klart tvåglasfönster stadip int.	✗

✓ Ja ! Försiktighet ✗ Nej

*Rådgivning baserad på glasytor på upp till 2,5 m², fråga oss om ytterligare information eller om termiska chockanalyser.